



0-8, 0-16, 0-32, 0-90 krossprodukter

Produktfakta

Denna produkt är tillverkad för att motsvara användningsområdet av bergkrossprodukter. Innehållet i vår krossprodukt består av råberg och är noga sammansatt för att ge en bra bärighet och har en god kompakterbarhet.

Användningsområden

Förstärkningslager, bärlager och slitlager

framställs av berg som genom krossning och siktning når önskad storlek.

Materialen skall bilda ett stenskelett, en brygga, av de grövre partiklarna, medan de mindre partiklarna skall täta det hålrum som uppstår i skelettet. En vägkonstruktion är i stora drag uppbyggd av ett förstärkningslager, ett bärlager samt ett slitlager av berg eller asfalt.

Förstärkningslager Finns ex. i fraktioner 0-90, 0-150. Det används som förstärkande lager i huvudsak vid uppbyggnad av husgrunder, vägar och industriplaner. fyllnadsmaterial.

Bärlager Finns ex. i fraktion 0-32 och är alltså ett material bestående av stenstorlekar från 0 mm till 32 mm. Det finns normer som bestämmer hur storleken får variera i max och min samt hur stor mängdprocent det får vara av endera storlek.

Slitlager Finns ex. i fraktion 0-16 S.k. väggrus, översta lagret på grus- och skogsvägar, underlag för asfaltbeläggning

Det är viktigt att kornstorlekskurvan har ett jämnt förlopp, men fler brister kan accepteras än för bär- och slitlager.

Produktspecifikation

Produkt:	Krossprodukter
Krossning/siktning:	8 mm, 16 mm, 32 mm 80 mm
Volymvikt/kbm:	ca 1500 kg

Råvaror

Utvalda och provtagna insatsmaterial och råvaror bestående av råberg.

Tips och råd

- Alla krossprodukter sjunker ihop efter grusning. Ett jämt underlag och cirka 10 procent högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat efter kompaktering.
- Tänk på att om du lägger ett kombinerat bär- och slitlager bör tjockleken vara 2,5 – 3 ggr materialets kornstorlek.

JPAB

Vitsåvägen 41
137 91 Västerhaninge

Angarns Återvinning

Körlingevägen
186 91 Vallentuna



Jpbolagen